HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA LEHM - Putzsystem innen auf

WAKA - Heizsystemplatten

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung des Plattenherstellers inklusive eingebauten Rohre. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Für die Wandanschlüsse mit der Decklage empfehlen wir HAGA Abschlussprofil H1134.13 mit gekröpfter Kante und Gewebe.

1) Grundbeschichtung:

HAGA Lehm-Grundputz HM216
Auftragsstärke 6-8 mm.
(mind. 10-12 Tage Trocknungszeit, ggf. danach System Aufheizen+Abkühlen um evtl. Spannungen abzubauen(optional))

2) Armierungsbeschichtung:

Netzeinbettung mit HAGA Lehm-Einbettmörtel HM218 und HAGANETZ innen H1120.
Netz im äußeren Drittel einbetten.
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

3) Grundierung:

1 x HAGA Mineralputzgrundierung HM800 (nicht nötig bei Endbeschichtung „a“)
(mind. 24h Trockenzeit)

4) Deckputz/Anstrich:

a) 2 x HAGA Lehmfarbe HM418 (Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)
alt. 2 x HAGA Kalkfarbe HM630 o. HAGA Lehm-Kalkfarbe HM 417

b) Alt.: HAGA Lehmfeinputz HM521 (Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)
o.
HAGA Lehmfeinputz PREMIUM HM 523 (Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)
Auftragsstärke ca. 3mm

c) Alt.: HAGA Lehm-Deckputz HM531
Auftragsstärke abhängig von der Kornstärke ca. 3mm
plus 2 x HAGA Lehmfarbe HM418 (Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)

d) Alt: HAGA Lehm-Einbettmörtel lehmfarbig HM218
Auftragsstärke ca. 3mm
plus 2 x HAGA Lehmfarbe HM418
(Abtönbar nach HAGA-Farbkarte)

e) Alt: HAGA Lehm-Einbettmörtel naturweiss HM217
Auftragsstärke ca. 3mm

Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik:
HAGA Technische Anwendungsberatung